



OLYMPIC MAXIMUM® 取扱説明書

クリアー(透明タイプ)

オリンピックマキシマム クリアーは、木材への優れた保護力を提供いたします。
深く浸透し木繊維を強化、保護、状態を整える一方で木の自然な外観を高めます。

特徴/効果

- 高度な防水効果と紫外線効果 ~水・紫外線によるダメージから長期間木材を保護します
- 保護効果の目安
フェンス・サイディング 4年
ウッドデッキ 3年
- 独自の擦り傷防止技術を採用
- マキシマムシリーズは PPG 社の扱い商品の中で最もカビに強い塗装面を形成します
- 刷毛と道具はお湯と石鹼で洗浄できます

推奨用途

- 適切に下地処理された外装木部全般、
 - ウッドデッキ ■ 加圧注入材。
- ※木部塗装面は乾燥されていることが条件です。

表面処理

オリンピック製品の塗装には適切な下地処理が不可欠です。塗装面は乾燥しており、清潔で、ごみ・埃・油・ささくれ、カビやその他汚染物質が無い状態にしてください。

グレードスタンプや鉛筆跡等はサンディングで取り除いてください。

予備検査:初めて本製品をご使用になる場合には、目立たない場所で試し塗りを行ってください。

シダーやレッドウッドのような一部の樹種は、天然の水溶性着色料や表面へ流出したり、遊走する抽出物を含んでいます。抽出物の流出が発生した際は、塗装を完全に乾燥させ、中性洗剤で洗浄し水で洗い流してください。

使用方法

塗料用シンナー・水等で希釈しないでください。
ご使用前、ご使用中も頻繁に攪拌してください。

■ 塗装用具：刷毛、ローラー、コテバケ等を用いて塗装してください。

■ 塗装方法：1回塗りが基本です。

ローラーを使用する場合は、最高の仕上がりの為毎回ブラシで溝や段差等を仕上げてください。

■ 塗装時の許容温度：塗料：10-32℃ 外気温：2-32℃ 塗装面：2-32℃

※気温が 32℃を超える状況での塗装は、正常な乾燥過程を得られず(乾燥が早すぎて)、結果的に塗装面の耐候性に影響を及ぼします。

塗装面積

■ 1 ガロン(3.78L)につき 23-33m²(1回塗り時、プレーナー仕上げ面に対して)

■ 1回塗り推奨。

塗布面積の値には材面の不規則性や多孔性によるロス、塗装方法や攪拌による塗料のロスは含みません。

乾燥時間

通常 10℃-29℃の気温で塗装した場合、24 時間で乾燥します。

※高湿度や低温で塗装した場合、乾燥時間は長引く可能性があります。

※乾燥時間は気温、湿度、そして空気の動きにより変わります。

使用制限

気温と塗装面の表面温度が2℃以上で、その状態が 24 時間続く場合に塗装をしてください。

直射日光の下や高温の表面への塗装は避けてください。24 時間以内に雨や雪が予想される場合の塗装はお控えください。

この製品はカビに強い塗装面を形成致しますが、塗装前に塗装面が適切に処理されなかったり、カビや藻の発生を助長するような状況に常にさらされている場合は、カビの発生や成長が起こる可能性があります。そのような状況は、軒下や植え込みや樹木の裏、そして日陰や直射日光が当たらない常に湿っているエリアを含みますが、これに限定されるものではありません。

木部以外、また、内装には使用しないでください。

凍結厳禁

引火点

■93°C以上

この商品が染み込んだぼろきれ、スチールウールやウェスは不適切に廃棄された場合、自然火することがあります。これらは、使用後は直ちに水を張った金属容器に入れて下さい。

安全注意事項

- ご使用前に製品ラベルを詳しく読み、使用方法に従ってください。
- 十分な換気の下でご使用ください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。



SHINGU
SHOKO