



OLYMPIC MAXIMUM® 取扱説明書

プレミアム ステインストリッパー(塗料剥離剤)

ステインストリッパーは半透明、塗り潰し塗料、ワニス、ポリウレタン、水性下地処理材を含む全てのラテックス及び油性デッキ塗料を除去する高品質の剥離剤です。

特徴/効果

- 油性/水性塗料を除去
- 材面の汚れとカビの生えた塗料を除去
- 簡単に刷毛で塗布、30分おいてすすぐだけ(時間は塗布面の状況により左右されます)

推奨用途

- 外部木部(デッキ、サイディング、フェンスなど)
- ※木部塗装面は乾燥されていることが条件となります。

使用方法

希釈せずにそのままの濃度でご使用ください。

材面は乾燥していなければなりません。

気温、ストリッパー、材面温度が10°C以上の時にご使用、ナイロンブラシやローラーで十分に塗布してください。

※ステインストリッパーを露出した金属面や塗膜を残したい表面と接触しないようにしてください。

塗膜が柔らかくなるまで5分から45分お待ちください。

ステインストリッパーを乾かさないうでください。乾いてしまった場合は、水を霧状に吹き付けるか、ステインストリッパーを再度塗布してください。

塗膜が柔らかくなりましたら、簡単にすすぎ落すことができます。必要な場合には固いブラシやスクレイパーで塗膜を取り除いてください。木繊維の毛羽立ちを最小限に抑えるため、木繊維の方向に添って作業してください。

擦らない場合には、ホースや高圧洗浄機で500-1200ポンドの水圧にセットし、全体的に洗い流してください。

塗装面積

■ 1 ガロン(3.78L)につき 4-13m²(プレーナー仕上げ面に対して)
塗布面積の値には材面の不規則性や多孔性によるロス、塗装方法や攪拌による塗料のロスは含みません。

使用制限

屋外の材面にのみご使用ください。
ステインストリッパーや洗浄液で、足場が滑りやすくなる恐れがあります。こうした材面はご使用前に全体的に洗い流し、ステインストリッパーの残りを全て取り除くようにしてください。
凍結はさせないでください。

引火点

■ 100°C
この商品が染み込んだぼろきれ、スチールウールやウェスは不適切に廃棄された場合、自然発火することがあります。これらは、使用後は直ちに水を張った金属容器に入れて下さい。

安全注意事項

- ご使用前に製品ラベルを詳しく読み、使用方法に従ってください。
- 十分な換気の下でご使用ください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。



SHINGU
SHOKO