



SHINGU  
SHOKO



# OLYMPIC<sup>®</sup>

**オリンピックマキシマム**  
**屋外用水性木材保護塗料**





# KIMUM<sup>®</sup>

## CLEAR クリアー

オリンピック・マキシマム・クリアー(透明タイプ)は木材への優れた保護力を提供致します。アクリル/オイル処方です。深く浸透し、木繊維を強化し、保護する状態を整える一方で木の自然な外観を高めます。

- ・ 浸透オイル合成による最高の保護効果
- ・ 高い防水効果
- ・ 先進技術による紫外線防止効果
- ・ カビ防止効果
- ・ 擦り傷防止効果、スカッフガード技術を採用
- ・ コアシェルハイブリッドテクノロジー

防水効果

紫外線防止効果

擦り傷防止技術採用

カビに強い塗装面を形成

種類：水性塗料・含侵タイプ、透明タイプ

塗装面積：2.3 - 3.3 m<sup>2</sup> (仕上がり面)

塗り替え目安：1年 - 2年

用途：屋外木部全般、ウッドデッキ、フェンス



容量

**3.78** ℓ / 缶  
(1ガロン)

乾燥目安

**24** 時間

保護効果目安

・フェンス・サイディング **4** 年  
・ウッドデッキ **3** 年

WEATHER-READY APPLICATION



See Side Panel for Details

CLEAR  
Transparent

ONE GALLON  
3.78 L

LIMITED WARRANTY TO CONSUMERS  
GOOD HOUSEKEEPING  
Since 1909  
REPLACEMENT OR REFUND IF DEFECTIVE



オリンピック・マキシマム・クリアーは全くの無透明では無く、他社のクリアーと同じように塗りますと若干黄色味がかります。

グッドハウスキープ  
認証商品



# IC<sup>®</sup> MAX

## SEMI-TRANSPARENT セミトランスパーレント

オリンピック・マキシマム・セミトランスパーレント(半透明タイプ)は木の持つ自然な木目の風合いを提供します。コアシェル・ハイブリッドテクノロジーはステインの深い浸透性、防水性を提供し、そして紫外線からの保護効果を高め、木材繊維の保護及び状態を整え、木の自然な美しさを持続します。

オリンピック・マキシマム・セミトランスパーレント(半透明タイプ)は全48色を取り揃えており、1ガロン(3.78L)で23-33m<sup>2</sup>(仕上がり面、1回塗り)を塗装することができます。作業性も良く、およそ24時間で乾き、納得の効果を得ることができます。

- ・ 浸透オイル合成による最高の保護効果 ・ 高い防水効果
- ・ 先進技術による紫外線防止効果 ・ カビ防止効果
- ・ 擦り傷防止効果、スカッフガード技術を採用
- ・ コアシェルハイブリッドテクノロジー

防水効果

紫外線防止効果

擦り傷防止技術採用

カビに強い塗装面を形成

種類：水性塗料・含侵タイプ、木目を残す半透明タイプ

塗装面積：23-33m<sup>2</sup>(仕上がり面)

塗り替え目安：4年-6年

用途：屋外木部全般、ウッドデッキ、フェンス



容量

3.78 ℓ/缶  
(1ガロン)

乾燥目安

24 時間

保護効果目安

・フェンス 8年  
・サイディング 8年  
・ウッドデッキ 6年

3.54 全カラー

48 色



グッドハウスキーピング  
認証商品



# OLYMPIC

## SOLID ソリッド

オリンピック・マキシマム・ソリッド(塗りつぶしタイプ)は木の風合いを残したまま、塗りつぶしの美しい仕上がりを提供します。100%アクリル樹脂の優れた処方は最大限の美しさと保護力を保証します。

オリンピック・マキシマム・ソリッド(塗りつぶしタイプ)は1ガロン(3.78L)で33-47m<sup>2</sup>(仕上がり面、1回塗り)を塗装する事ができます。作業性も良く、およそ30分で乾きます。

- ・ 浸透オイル合成による最高の保護効果 ・ 高い防水効果
- ・ 先進技術による紫外線防止効果 ・ カビ防止効果
- ・ 擦り傷防止効果、スカッフガード技術を採用

全カラー

112色

ソリッド(塗りつぶしタイプ)においては他社にはない全112色を取りそろえております。

防水効果

紫外線防止効果

擦り傷防止技術採用

カビに強い塗装面を形成

種類：水性塗料・半造膜タイプ、木目を隠す塗りつぶしタイプ

塗装面積：33-47m<sup>2</sup>(仕上がり面1回塗時) ※2回塗推奨

塗り替え目安：8年-10年

用途：屋外木部全般、ウッドデッキ



容量

3.78 L/缶  
(1ガロン)

乾燥目安

30分

保護効果目安

・フェンス・サイディング 25年  
・ウッドデッキ 10年



グッドハウスキーピング  
認証商品



## Q. どの位のペースで塗り替えればいいのか？

**A.** 材質、気候条件など様々な要因で塗り替え時期は必ずしも決まっているものではありませんが、平均でおおよそセミトランスパーレントで4～6年に一度、ソリッドカラーで8～10年に一度は再塗装(塗り替え)されると美しさが長持ちします。次に紹介する簡単な方法で塗り替え時期かどうかを判断することができます。

### ● 浸透テスト

防水効果が得られる塗料ですので再塗装が必要な時期がどうか分からない場合は、デッキ水平面に小カップ一杯程度の水を数ヶ所にたらしめます。10分以内に水が木材に浸透したり、表面があめ色になったら、塗り替え時期と判断します。また、塗装の前にサンディング等の表面処理が必要かどうか分からないときは、...

### ● テープはがしテスト

サンディングやその他の表面準備が必要かどうか分からない場合は、それを判断する簡単な方法があります。ナイフまたは先のとがったブレード等で表面にランダムに2～3ヶ所“X”と刻みます。ガムテープを刻んだ場所にしっかりと貼り付けて上からこすりつけ、テープを一気に剥がします。古い塗膜や木繊維がテープに貼りついてきたら、表面のサンディングの塗膜を剥がさなくてはなりません。

## Q. 塗り替えの場合、現在の塗膜を剥がさなくてはならないのでしょうか？

**A.** オリンピックオイルステイン(油性)オリンピックマキシマム(水性)の塗り替えでしたら剥がす必要はなく、そのまま上塗りして下さい。ただ現在の塗装面が粉化(チョーキング)している様でしたら、サンドペーパー等で素地調整を行ってください。他社の商品の場合は、お問い合わせください。

## Q. 容器の色票と中身の色が多少違うように見えるのですが・・・

**A.** 容器の色票は印刷のため実際の塗料の色と全く同じにするのは困難です。ただ色違いのクレームでは、かき混ぜ不十分によるケースが多いようです。ご使用前に塗料を十分にかき混ぜて下さい。かき混ぜる際はパレットナイフ等で、缶の底の方から起こすような感じで、一様な色合いになるまでかき混ぜて下さい。

## Q. コアシェルハイブリッドテクノロジーとは何ですか・・・

**A.** オイル樹脂のコア(核)がアクリルシェル(アクリルの殻)に包まれカプセル化されたものです。このカプセルにより、オイルコアが材面に深く浸透するときに、水性のアクリルシェルが蒸発して行きます。この際に木の表面に撥水性と紫外線防止効果超微細フィルムができます。オイルコアの浸透と木の表面にできた超微細フィルムのコンビネーションが最適な浸透性と、自然の力に対抗できる塗装面を生み出します。





SHINGU  
SHOKO



## オリンピックマキシマム(水性・外装用塗料)

商品	セミトランスパーレント	ソリッド	クリアー
			
カラー	48色	112色	透明(若干黄色味)
種類	浸透性のアクリル/オイル処方 (含浸タイプ)	100%アクリルラテックス (半造膜タイプ)	浸透性のアクリル/オイル処方 (含浸タイプ)
用途	外装木部全般・ウッドデッキ・加圧注入剤		
塗装面積	23-33㎡(仕上がり面1回塗り)	33-47㎡(仕上がり面1回塗り)	23-33㎡(仕上がり面1回塗り)
塗り回数	1回塗推奨	2回塗推奨	1回塗推奨
乾燥時間	24時間	30分	24時間
保護効果	フェンス・サイディング：10年 ウッドデッキ：6年	フェンス・サイディング：25年 ウッドデッキ：10年	フェンス・サイディング：4年 ウッドデッキ：3年
塗り替え目安	4-6年	8-10年	1-2年

### 製造元

PPG Industries, Inc.-One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272 U.S.A.

### 輸入元

#### 株式会社新宮商行 東京本社/東京建材課

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目4-2新宮ビル5階  
TEL：03-3649-7131(代) FAX：03-5690-7057(代) E-mail: tz@shingu-shoko.co.jp

#### 株式会社新宮商行 札幌支店建材課

〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条7丁目2-1  
TEL：011-644-1011 FAX：011-643-1296 E-mail: sb@shingu-shoko.co.jp

#### 株式会社新宮商行 大阪支店建材課

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2番30号 江坂ナックビル305号室  
TEL：06-6380-0401 FAX：06-6368-2006 E-mail: oz@shingu-shoko.co.jp

#### 株式会社新宮商行 釧路工場

〒085-0002 北海道釧路市新釧路町3-2  
TEL 0154-22-0225 FAX 0154-22-2372 E-mail: bf@shingu-shoko.co.jp